

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Республиканское унитарное предприятие «Белорусский институт строительного проектирования»

Управление делами Президента Республики Беларусь

220088, г. Минск, ул. Смоленская, 15, тел./факс: +375-17-209-43-76

ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

пригодности материалов и изделий
для применения в строительстве

ТС 06.0908.20

Дата регистрации « 20 » марта 2020 г.

Действительно до « 31 » октября 2021 г.

Продлено до « » г.

Продлено до « » г.

Настоящим техническим свидетельством удостоверяется
пригодность материалов и изделий для применения в строительстве
на территории Республики Беларусь

1. Наименование материала (изделия)

Покрытие напольное поливинилхлоридное модульное гетерогенное в плитках (планках) торговых марок «Pergo» и «QuickStep» толщиной 2,5 мм, 4,5 мм и 5 мм, торговой марки «LOC floor» толщиной 4,2 мм, торговой марки «UNILIN» толщиной 2,5 мм

2. Назначение

Для устройства покрытий пола в помещениях жилых и общественных зданий

3. Изготовитель

«UNILIN BV-division Flooring», 8710, Wielsbeke, Ooigemstraat, 3, Королевство Бельгия

4. Заявитель

Общество с ограниченной ответственностью «ЮНИЛИН», Российская Федерация, 606002, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Лермонтова, 22

5. Техническое свидетельство выдано на основании:

протоколов испытаний НИИЛ БиСМ БНТУ (аттестат аккредитации № BY/112 1.0024) от 08.10.2019 № 3140, от 29.09.2016 № 3483;

протоколов испытаний НИОПМ ИЛ «БелСтройТест» РУП «Институт БелНИИС» (аттестат аккредитации № BY/112 1.0290) от 14.08.2019 № 567-2, от 07.09.2016 № 496-2;

протокола испытаний ИЦ управления сертификации и испытаний Государственного предприятия «Институт «Белстройпроект» (аттестат аккредитации № BY/112 1.0338) от 30.09.2019 № 163/3;

протоколов испытаний ИЦ НИИ ПБиЧС МЧС Беларуси (аттестат аккредитации № BY/112 02.1.0.0042) от 30.08.2019 №№ 04-52/1063П, № 04-52/1064П;

протоколов испытаний НИЛ прикладных проблем токсичности продуктов горения (аттестат аккредитации № BY/112 02.1.0.0412) от 19.08.2019 № 3290, от 20.08.2019 № 3291;

письма ООО «Юнилин», Российская Федерация от 10.03.2020 № 118;

акт инспекционного контроля от 26.02.2019

6. Техническое свидетельство действует на

серийное производство. В период действия технического свидетельства Республиканское унитарное предприятие «Белорусский институт строительного проектирования» Управления делами Президента Республики Беларусь осуществляет инспекционный контроль производства продукции «UNILIN BV-division Flooring», Королевство Бельгия

7. Особые отметки

Пример маркировки: QuickStep; EN 14041; EN 16511; CE; 1305x327x2,5 mm; 3,841 м²; UNILIN BV, division Flooring, 8710, Wielsbeke, Ooigemstraat, 3, Belgium; 5415125502097; AMGP40049; Light concrete; 19G051454, L41

Приложение 1. Показатели качества

Приложение 2. Указания по применению

Техническое свидетельство без обязательных приложений не действительно.

Заявитель несет ответственность за соответствие поставляемых материалов и изделий показателям качества, приведенным в приложении 1.

Руководитель уполномоченного
органа



В.Е. Корото

« 20 » марта 2020 г.

№ 0013565

М.П.

РУП «ПроектБел» Гомель, зак. 197-г/13

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 1

к техническому свидетельству

Лист 1

Листов 5

ТС 06.0908.20

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

покрытий напольных поливинилхлоридных модульных гетерогенных в плитках (планках) торговых марок «Pergo» и «QuickStep» толщиной 2,5 мм, 4,5 мм и 5 мм производства «UNILIN BV-division Flooring», Королевство Бельгия, применяемых для устройства покрытий пола в помещениях жилых и общественных зданий.

Таблица

№ п/п	Наименование показателей	Обозначение ТНПА, устанавливающего методы испытаний (особые условия)	Фактически полученные значения
Покрытие напольное поливинилхлоридное модульное гетерогенное в планках торговой марки «QuickStep» (артикул BALC40058, дизайн Pearl Oak BROWN, толщина 4,5 мм)			
1	Внешний вид, цвет	Визуально	Лицевая поверхность гладкая, темно-коричневого цвета, дизайн «под дерево». На торцах плиток предусмотрен замок. На поверхности покрытия царапины, раковины, складки, пузыри, пятна, полосы и вмятины отсутствуют
2	Линейные размеры (отклонения), мм: - длина; - ширина; - общая толщина	ГОСТ 11529	1251 (0) 187 (0) 4,43 (-0,08)
3	Толщина износостойкого (верхнего) слоя, мм	ГОСТ 11529	0,26
4	Качество кромок плитки	ГОСТ 16475	Кромки плиток ровные, без заусенцев и щербин
5	Величина углов плитки, °	ГОСТ 16475	90°02'
6	Масса 1 м ² , г	ГОСТ 11529	7630
7	Деформативность при вдавливании, мм: - абсолютная деформация; - абсолютная остаточная деформация	ГОСТ 11529	0,26 0,10
8	Водопоглощение по массе, %	ГОСТ 11529	0,1
8.1	Водопоглощение по поверхности, г/см ²		0
9	Твердость, ед.: - Шор А; - Шор D	ГОСТ 24621 ГОСТ 263	98 67

№ п/п	Наименование показателей	Обозначение ТНПА, устанавливающего методы испытаний (особые условия)	Фактически полученные значения
10	Истираемость, мкм	ГОСТ 11529	45
11	Изменение линейных размеров после температурного воздействия в течение 24 ч при $t=70\text{ }^{\circ}\text{C}$, %: - в продольном направлении; - в поперечном направлении	ГОСТ 11529	0,1 0,1
12	Прочность связи между лицевым слоем из прозрачной пленки с печатным рисунком и полимерным слоем, Н/см: - в продольном направлении; - в поперечном направлении	ГОСТ 11529	38,9 58,9
13	Стойкость к действию химических сред $\Delta t=24$ часа	ГОСТ 12020 ГОСТ 24621 ГОСТ 263	+0,1 0 -1
13.1	Вода: - изменение массы, %; - изменение твердости по Шору А, ед.; - изменение твердости по Шору D, ед.		
13.2	10 %-ный раствор HCl: - изменение массы, %; - изменение твердости по Шору А, ед.; - изменение твердости по Шору D, ед.		
13.3	10 %-ный раствор KOH: - изменение массы, %; - изменение твердости по Шору А, ед.; - изменение твердости по Шору D, ед.		+0,5 0 +1
13.4	Раствор синтетического моющего средства: - изменение массы, %; - изменение твердости по Шору А, ед.; - изменение твердости по Шору D, ед.		+0,1 0 -1
14	Гибкость на бруске диаметром 40 мм	ГОСТ 16475	После огибания цилиндра диаметром 40 мм на поверхности покрытия трещины отсутствуют
15	Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом	ГОСТ 6433.2	$1,38 \cdot 10^{14}$
16	Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом·см	ГОСТ 6433.2	№ 0039672 ³

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 1

к техническому свидетельству

Лист 2
Листов 5

ТС 06.0908.20

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Продолжение таблицы

№ п/п	Наименование показателей	Обозначение ТНПА, устанавливающего методы испытаний (особые условия)	Фактически полученные значения
17	Скользкость:	СТБ 1751	
17.1	Предельное значение угла наклона испытываемой поверхности, °: - оператор 1; - оператор 2		
17.2	Скорректированный показатель D_1 и D_2 : - оператор 1; - оператор 2		
17.3	Среднее предельное значение угла наклона α_0 , °		
17.4	Группа покрытия по способности противоскольжения		
18	Цветовые (колориметрические) характеристики: - L; - a; - b	ГОСТ 11583 СТБ 1264	
18.1	Цветостойкость после облучения суммарной энергией $1,35 \text{ ГДж/м}^2$ (изменение колориметрических характеристик): - ΔL ; - Δa ; - Δb ; - $\Delta E (\Delta L, \Delta a, \Delta b)$		

Продолжение таблицы

№ п/п	Наименование показателей	Обозначение ТНПА, устанавливающего методы испытаний (особые условия)	Фактически полученные значения
Покрытие напольное поливинилхлоридное модульное гетерогенное в планках торговой марки «Pergo» (артикул V3107-40016, дизайн TAUPE MANSION OAK, толщина 4,5 мм)			
19	Внешний вид, цвет	Визуально	Лицевая поверхность гладкая, темно-коричневого цвета, дизайн «под дерево». На торцах плиток предусмотрен замок. На поверхности покрытия царапины, раковины, складки, пузыри, пятна, полосы и вмятины отсутствуют
20	Линейные размеры (отклонения), мм: - длина; - ширина; - общая толщина	ГОСТ 11529	1251 (0) 187 (0) 4,46 (-0,07)
21	Толщина износостойкого (верхнего) слоя, мм	ГОСТ 11529	0,68
22	Качество кромок плитки	ГОСТ 16475	Кромки плиток ровные, без заусенцев и щербин
23	Величина углов плитки, °	ГОСТ 16475	90°04'
24	Масса 1 м ² , г	ГОСТ 11529	7617
25	Деформативность при вдавливании, мм: - абсолютная деформация - абсолютная остаточная деформация	ГОСТ 11529	0,21 0,05
26	Водопоглощение по массе, % Водопоглощение по поверхности, г/см ²	ГОСТ 11529	0,1 0
27	Истираемость, мкм	ГОСТ 11529	60
28	Твердость, ед.: - Шор А; - Шор D	ГОСТ 24621 ГОСТ 263	98 67
29	Изменение линейных размеров после температурного воздействия в течение 24 ч при t=70 °C, %: - в продольном направлении; - в поперечном направлении	ГОСТ 11529	0,1 0,1
30	Прочность связи между лицевым слоем из прозрачной пленки с печатным рисунком и полимерным слоем, Н/см: - в продольном направлении; - в поперечном направлении	ГОСТ 11529	24,9 27,9

№ 0033973

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 1

к техническому свидетельству

Лист 3

Листов 5

ТС 06.0908.20

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Продолжение таблицы

№ п/п	Наименование показателей	Обозначение ТНПА, устанавливающего методы испытаний (особые условия)	Фактически полученные значения
31	Стойкость к действию химических сред $\Delta t=24$ часа	ГОСТ 12020 ГОСТ 24621 ГОСТ 263	
31.1	Вода: - изменение массы, %; - изменение твердости по Шору А, ед.; - изменение твердости по Шору D, ед.		+0,1 0 0
31.2	10 %-ный раствор HCl: - изменение массы, %; - изменение твердости по Шору А, ед.; - изменение твердости по Шору D, ед.		-1,0 0 -2
31.3	10 %-ный раствор КОН: - изменение массы, %; - изменение твердости по Шору А, ед.; - изменение твердости по Шору D, ед.		+0,5 0 -1
31.4	Раствор синтетического моющего средства: - изменение массы, %; - изменение твердости по Шору А, ед.; - изменение твердости по Шору D, ед.		+0,1 0 0
32	Гибкость на брусе диаметром 40 мм	ГОСТ 16475	После огибания цилиндра диаметром 40 мм на поверхности покрытия трещины отсутствуют
33	Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом	ГОСТ 6433.2	$8,58 \cdot 10^{13}$

Продолжение таблицы

№ п/п	Наименование показателей	Обозначение ТНПА, устанавливающего методы испытаний (особые условия)	Фактически полученные значения
34	Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом·см	ГОСТ 6433.2-71	$5,73 \cdot 10^{13}$
35	Скользкость:	СТБ 1751-2007	20,6 21,2
35.1	Предельное значение угла наклона испытываемой поверхности, °: - оператор 1; - оператор 2		
35.2	Скорректированный показатель D ₁ и D ₂ : - оператор 1; - оператор 2		
35.3	Среднее предельное значение угла наклона α ₀ , °		
35.4	Группа покрытия по способности противоскольжения		
36	Цветовые (колориметрические) характеристики: - L; - a; - b	ГОСТ 11583-74 СТБ 1264-2001	36,76 3,10 3,74
36.1	Цветоустойчивость после облучения суммарной энергией 1,35 ГДж/м ² (изменение колориметрических характеристик): - ΔL; - Δa; - Δb; - ΔE (ΔL, Δa, Δb)		0,26 -1,49 -0,77 1,66
Покрытие напольное поливинилхлоридное модульное гетерогенное в планках торговой марки «QuickStep» (артикул RBACL40038, дизайн Canyon oak beige, толщина 5 мм)			
37	Внешний вид, цвет	Визуально	Лицевая поверхность гладкая, бежево-серого цвета, дизайн «под дерево». На торцах плиток предусмотрен замок. На лицевой поверхности покрытия царапины, вмятины, наплывы, пятна, пузыри отсутствуют
38	Линейные размеры (отклонения), мм: - длина; - ширина; - общая толщина	ГОСТ 16475	1251 (0) 190,7 (0,2) 5,19 (0,19)

№ 0033974

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 1

к техническому свидетельству

Лист 4

Листов 5

ТС 06.0908.20

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Продолжение таблицы

№ п/п	Наименование показателей	Обозначение ТНПА, устанавливающего методы испытаний (особые условия)	Фактически полученные значения
39	Толщина лицевого слоя, мм	ГОСТ 11529	0,55
40	Водопоглощение по поверхности, г/см ²	ГОСТ 11529	0
41	Масса 1 м ² , г	ГОСТ 11529	8196
42	Группа воспламеняемости	ГОСТ 30402	В3
43	Группа распространения пламени	ГОСТ 30444	РП1
44	Группа по дымообразующей способности	ГОСТ 12.1.044-89	Умеренная
45	Группа токсичности продуктов горения	ГОСТ 12.1.044-89	Т2
Покрытие напольное поливинилхлоридное модульное гетерогенное в планках торговой марки «QuickStep» (артикул AMGP40049, дизайн Light concrete, толщина 2,5 мм)			
46	Внешний вид, цвет	Визуально	Лицевая поверхность гладкая, бежево-серого цвета, дизайн «под плитку». На лицевой поверхности покрытия царапины, вмятины, наплывы, пятна, пузыри отсутствуют
47	Линейные размеры (отклонения), мм: - длина; - ширина; - общая толщина	ГОСТ 16475	1305 (0) 327,2 (0,2) 2,57 (0,07)
48	Толщина лицевого слоя, мм	ГОСТ 11529	0,15
49	Качество кромок плитки	Визуально	Кромки плиток ровные, без заусенцев и щербин
50	Величина углов плитки, °	ГОСТ 16475	90°05'
51	Масса 1 м ² , г	ГОСТ 11529	4961
52	Деформативность при вдавливании, мм: - абсолютная деформация; - абсолютная остаточная деформация	ГОСТ 11529	0,32 0,11

Продолжение таблицы

№ п/п	Наименование показателей	Обозначение ТНПА, устанавливающего методы испытаний (особые условия)	Фактически полученные значения
53	Водопоглощение по массе, % Водопоглощение по поверхности, г/см ²	ГОСТ 11529	0,1 0
54	Твердость по Шору D, ед.	ГОСТ 24621	64
55	Истираемость, мкм	ГОСТ 11529	64
56	Изменение линейных размеров после температурного воздействия в течение 24 ч при t=70 °С, %: - в продольном направлении; - в поперечном направлении	ГОСТ 11529	0,1 0,1
57	Прочность связи между лицевым слоем и подосновой, Н/см: - в продольном направлении; - в поперечном направлении	ГОСТ 11529	16,8 15,9
58	Стойкость к действию химических сред при температуре (23±2) °С, Δt=24 часа	ГОСТ 12020 ГОСТ 24621	+0,1 0
58.1	Вода: - изменение массы, %; - изменение твердости по Шору D, ед.		
58.2	10 %-ный раствор HCl: - изменение массы, %; - изменение твердости по Шору D, ед.		
58.3	10 %-ный раствор КОН: - изменение массы, %; - изменение твердости по Шору D, ед.		
58.4	Раствор синтетического моющего средства: - изменение массы, %; - изменение твердости по Шору D, ед.		
59	Гибкость на стержне диаметром 40 мм	ГОСТ 11529	После огибания стержня диаметром 40 мм на поверхности покрытия трещины отсутствуют
60	Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом	ГОСТ 11529 ГОСТ 6433.2	4,13·10 ¹⁴
61	Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом·см	ГОСТ 11529 ГОСТ 6433.2	1,74·10 ¹³
62	Скользкость:	СТБ 1751	16,9 16,8
62.1	Предельное значение угла наклона испытываемой поверхности, °: - оператор 1; - оператор 2		
62.2	Скорректированный показатель D ₁ и D ₂ : - оператор 1; - оператор 2		-1,11 -0,97

№ 0033975

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 1

к техническому свидетельству

Лист 5

Листов 5

ТС 06.0908.20

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Продолжение таблицы

№ п/п	Наименование показателей	Обозначение ТНПА, устанавливающего методы испытаний (особые условия)	Фактически полученные значения
62.3	Среднее предельное значение угла наклона α_0 , °	СТБ 1751	15,8
62.4	Группа покрытия по способности противоскольжения		Соответствует группе по способности противоскольжения С10 (R10) согласно ТКП 45-5.09-310
63	Номинальные колориметрические характеристики: - L; - a; - b; - C; - h ^o	СТБ ISO 7724-3 ГОСТ 11583 ГОСТ 9.708	79,94 0,10 2,48 2,47 87,63
64	Цветоустойчивость после облучения суммарной энергией 1,35 ГДж/м ² (изменение колориметрических характеристик): - ΔL ; - Δa ; - Δb ; - ΔE (ΔL , Δa , Δb)		-0,50 0,01 -0,33 0,62
65	Группа воспламеняемости	ГОСТ 30402	В3
66	Группа распространения пламени	ГОСТ 30444	РП2
67	Группа по дымообразующей способности	ГОСТ 12.1.044	Умеренная
68	Группа токсичности продуктов горения	ГОСТ 12.1.044	T2

Окончание таблицы

№ п/п	Наименование показателей	Обозначение ТНПА, устанавливающего методы испытаний (особые условия)	Фактически полученные значения
Покрытие напольное поливинилхлоридное модульное гетерогенное в плитках (планках) торговой марки «LOC floor» толщиной 4,2 мм и торговой марки «UNILIN» толщиной 2,5 мм			
69	Группа воспламеняемости	ГОСТ 30402	В3
70	Группа распространения пламени	ГОСТ 30444	РП4
71	Группа по дымообразующей способности	ГОСТ 12.1.044	высокий
72	Группа токсичности продуктов горения	ГОСТ 12.1.044	Т4

Примечание: *показатели, указанные в пунктах 69-72 приведены на основании письма ООО «Юнилин», Российская Федерация от 10.03.2020 № 118

Руководитель уполномоченного
органа



В.Е. Корото

№ 0033976

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 2

к техническому свидетельству

Лист 1

Листов 1

ТС 06.0908.20

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Техническое свидетельство распространяется на покрытия напольные поливинилхлоридные модульные гетерогенные в плитках (планках) торговых марок «Pergo» и «QuickStep» толщиной 2,5 мм, 4,5 мм и 5 мм, торговой марки «LOC floor» толщиной 4,2 мм, торговой марки «UNILIN» толщиной 2,5 мм, производства «UNILIN BV-division Flooring», Королевство Бельгия, применяемые для устройства покрытий пола в помещениях жилых и общественных зданий.

2. Покрытия напольные поливинилхлоридные модульные гетерогенные в плитках (планках) торговых марок «Pergo» и «QuickStep» толщиной 2,5 мм, 4,5 мм и 5 мм, торговой марки «LOC floor» толщиной 4,2 мм, торговой марки «UNILIN» толщиной 2,5 мм (далее – покрытия напольные) предназначены для монтажа внутри помещения с контролируемой температурой. Не допускается монтаж напольных покрытий без склеивания в саунах, на сезонных площадках и других помещениях, которые эксплуатируются не круглый год.

3. Покрытия напольные изготавливаются по EN 16511 и представляют собой плитки (планки) на основе поливинилхлорида с замками Uniclic (пазово-шпунтовое соединение) по периметру (для покрытий напольных толщиной 4,2 мм, 4,5 мм и 5 мм) и плитки (планки) без замков (для покрытий напольных толщиной 2,5 мм). Типоразмеры и дизайны поверхности – согласно каталогов изготовителя.

4. Покрытия напольные перед укладкой выдерживают в помещении, в котором будет производиться монтаж, при температуре не ниже (15-25) °С в течение не менее 48 часов. Данную температуру необходимо поддерживать во время монтажа и в течение 24 часов после монтажа.

Устройство покрытия пола с применением покрытий напольных необходимо проводить в соответствии с инструкцией по укладке изготовителя. Укладку покрытия напольных необходимо производить после окончания всех отделочных работ на ровное, сухое, чистое и прочное основание. Отклонения по уровню пола более 1 мм на 20 см необходимо выравнивать.

Эксплуатация напольных покрытий допускается сразу после укладки. При уборке помещений с уложенным напольным покрытием запрещено использовать пароочиститель. Разлитые жидкости рекомендуется сразу удалять. В процессе эксплуатации необходимо использовать стулья и кресла с мягкими колесами, пригодными для виниловых полов и/или использовать соответствующий коврик. Запрещается перемещать тяжелую мебель по полу, ножки мебели должны иметь широкую поверхность и оснащены нержавеющей защитными элементами.

5. Покрытия напольные упакованы в картонные коробки. На каждую коробку наносится следующая информация: наименование торговой марки, размеры, количество квадратных метров в упаковке, манипуляционные знаки, наименование

изготовителя (UNILIN BV-division Flooring (UNILIN BVBA-division Flooring)), инструкция по укладке. На боковую сторону коробки печатным способом нанесена маркировка: наименование торговой марки, штрикод, артикул дизайн.

6. Транспортирование покрытий напольных осуществляется в заводской упаковке, всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида, с соблюдением условий, предохраняющих покрытие напольные от воздействия атмосферных осадков и механических повреждений.

7. Хранение покрытий напольных должно осуществляться в сухом закрытом помещении при температуре не ниже 10 °С, на расстоянии не менее 1 м от обогревательных приборов. При хранении и транспортировании коробки с напольным покрытием должны быть уложены в стопы.

8. Проектирование, производство и приемку работ по устройству полов с применением покрытий напольных следует осуществлять в соответствии с проектной и технологической документацией, ТКП 45-1.03-311-2018 «Отделочные работы. Основные требования», СТБ 1483-2004 «Строительство. Устройство полов. Номенклатура контролируемых показателей качества. Контроль качества работ» и других технических нормативных правовых актов в строительстве, действующих на территории Республики Беларусь, с соблюдением рекомендаций изготовителя по укладке, сопровождающих каждую упаковку, а также с учетом настоящего технического свидетельства.

9. Ответственность за соответствие покрытий напольных настоящему техническому свидетельству несет изготовитель (поставщик), за правильность применения – проектная организация, заказчик и подрядчик.

Руководитель уполномоченного
органа



В.Е. Корото

№ 0033977